

P324炭黑标准规格参数

产地：俄罗斯

参数名称	实验方法	协议参数标准
比外表面, m ² /g	ГОСТ 25699.2	-
碘值, g/kg	ГОСТ 25699.3	84 ±6
比吸附面, m ² /g	ГОСТ 25699.4	84 ±4
邻苯二甲酸二丁酯吸收率, cm ³ / 100g	ГОСТ 25699.5	100 ±5
水悬浮液的pH	ГОСТ 25699.6	7-9
105°C时的质量损失百分比, %, 不超过	ГОСТ 25699.7	0,9 (0,5)
灰分, %, 不超过	ГОСТ 25699.8	0,45 (0,3)
筛分后残留物的质量分数, %	ГОСТ 25699.10	
0,045滤网		0,08
0,5滤网		0,001
颗粒碳中粉尘的质量分数, %, 不超过	ГОСТ 7885	6
颗粒碳的堆积密度, kg / m ³ , 不低于	ГОСТ 25699.14	340 (330)
甲苯萃取物的透光率, %, 不低于	ГОСТ 25699.15	85

包装: 聚丙烯袋, 净重25公斤。

用途: 工业橡胶和轮胎生产原料。

«Carbon»有限责任公司

153020,伊万诺沃市, 第11索斯涅夫斯基大街, 87号, 电话/传真+7 (4932) 93-9900