

**N 326标准规格参数**

www.carbon-black.ru

产地：俄罗斯

ORIGIN: RUSSIA

参数名称	ASTM实验方法	协议参数标准
碘吸附量, 克/千克 Iodine Adsorption Number, g/kg	D 1510	82+5
吸油量, cm <sup>3</sup> / 100克DBP Absorbion Number, cm <sup>3</sup> /100g	D 2414	72+5
CTAB的比表面积, m <sup>2</sup> / kg, CTAB Surface Area, m <sup>2</sup> /kg	D 3765	83+5
筛分后残留物的质量分数, % Sieve Residue, %	D 1514	
0,045 mm (№35)滤网, 0.045mm (35 mesh)		0,1
0,5 mm (№325)滤网, 0.5mm (325 mesh),		0,75
热损失, %, 不超过 Heating Loss, %, max	D 1509	1,0
灰分含量, %, 不超过 Ash Content, %, max	D 1506	0,75
堆密度, kg/m <sup>3</sup> , 不低于 Pour Density Pelleted, kg/m <sup>3</sup> , min	D 1513	455+25
细颗粒含量, %, 不超过 Fines Content, %, max	D 1508	7,0

**包装/ Packing:** 聚丙烯袋, 净重25公斤 / PP-bags, Net weight 25 kgs.用途:工业橡胶和轮胎生产原料。 **Uses:** For use in rubber industry and tire manufacturing**«Carbon»有限责任公司****153020,伊万诺沃市, 第11索斯涅夫斯基大街, 87号, 电话/传真+7 (4932) 93-99-00  
153020, Russia, Ivanovo, ul. 11th Sosnevskaia, 87, tel. / Fax: +7 (4932) 93-99-00**