

N-220炭黑标准规格参数

产地: 俄罗斯

指数名称	ASTM实验方法	协议参数标准
碘吸附量, 克/千克, Iodine Adsorption Number, g/kg 碘吸附量, 克/千克碘吸附量, 克/千克	D 1510	121 +5
吸油量, cm ³ / 100克 DBP Absorbtion Number, cm ³ /100g	D 2414	114 +5
STAB的比表面积, m ² / kg, CTAB Surface Area, m ² /kg	D 3765	111 +5
筛分后残留物的质量分数, % Sieve Residue, %	D 1514	
0,045 mm (№35)滤网, 0.045mm (35 mesh)		0,001
0,5 mm (№325)滤网, 0.5mm (325 mesh),		0,08
热损失, %, 不超过 Heating Loss, %, max	D 1509	0,9
水悬浮液的pH, pH Value	D 1512	7 - 10
灰分含量, %, 不超过Ash Content, %, max	D 1506	0,5
堆密度, kg / m ³ , 不少于 Pour Density Pelleted, kg/m ³ , min	D 1513	345 + 20
细颗粒含量, %, 不超过 Fines Content, %, max	D 1508	7,0

包装 / Packing: 聚丙烯袋, 净重25公斤 / PP-bags, Net weight 25 kgs.

用途: 工业橡胶和轮胎生产原料。 Uses: For use in rubber industry and tire manufacturing

«Carbon» 有限责任公司

153020, 伊万诺沃市, 第11索斯涅夫斯基大街, 87号, 电话/传真+7 (4932) 93-99-00
153020, Russia, Ivanovo, ul. 11th Sosnevskaia, 87, tel. / Fax: +7 (4932) 93-99-00