

Carbon («Carbon» LLC)

TECHNICAL DATA SHEET CARBON

Omcarb C-140 (YM-76) 炭黑 □ 准 □ 格 参数

BLACK Omcarb C-140(YM-76)

□ 地 : 俄 □ 斯

ORIGIN: RUSSIA

www.carbon-black.ru

| 参数名称   | 方法            | □ □ 参数名称 |
|--|---------------|----------|
| 碘 □, g/kg Iodine Number, g/kg  | ГОСТ 25699,3  | 290-350  |
| 吸油量, cm <sup>3</sup> /100g DBP Absorbtion Number, cm <sup>3</sup> /100g      | ГОСТ 25699,5  | 95-115   |
| CTAB的比表面 □, m <sup>2</sup> /kg CTAB Surface Area, m <sup>2</sup> /kg         | ГОСТ 25699,2  | 160-190  |
| 筛分后残留物的质量分数, % Sieve Residue, %  | ГОСТ 25699,10 |          |
| 0,045 мм (№35) □ 网, 0.045mm (35 mesh)  |               | 0,1      |
| 0,5 мм (№325) □ 网, 0.5mm (325 mesh),   |               | 0,001    |
| □ □ 失, %, 不超 □ Heating Loss, %, max  | ГОСТ 25699,7  | 0,9      |
| 水 □ 浮液的pH, pH Value  | ГОСТ 25699,6  | 3,0      |
| 灰分含量, %, 不超 □, Ash Content, %, max   | ГОСТ 25699,8  | 1,0      |
| 堆密度, kg/m <sup>3</sup> , 不低于, Pour Density Pelleted, kg/m <sup>3</sup> , min | ГОСТ 25699,14 | 345+20   |

包装 / Packing: 聚丙烯 □ 袋, □ 重25公斤 / PP-bags, Net weight 25 kgs.

用途: 工 □ 橡胶和 □ 胎生 □ 原料。 Uses: For use in rubber industry and tire manufacturing

«Carbon» 有限责任公司

153020, 伊万诺沃市, 第11索斯涅夫斯基大街, 87号, 电话/传真+7 (4932) 93-99-00  
153020, Russia, Ivanovo, ul. 11th Sosnevsckaya, 87, tel. / Fax: +7 (4932) 93-99-00