

N-299 炭黑标准规格参数

产地: 俄罗斯

TECHNICAL DATA SHEET

CARBON BLACK № 326

| 参数名称 | ASTM实验方法 | 协议参数标准 |
|---|----------|-------------|
| 碘吸附量, 克/千克, Iodine Adsorption Number, g/kg | D 1510 | 1 0 8 + 5 |
| 吸油量, cm ³ / 100克 DBP Absorption Number, cm ³ /100g | D 2414 | 1 2 4 + 5 |
| CTAB的比表面积, m ² / kg, CTAB Surface Area, m ² /kg | D 3765 | 1 0 4 + 5 |
| 筛分后残留物的质量分数, % Sieve Residue, % | D 1514 | 0,001 |
| 0,045 mm (№35)滤网, 0.045mm (35 mesh) | | |
| 0,5 mm (№325)滤网, 0.5mm (325 mesh), | | |
| 热损失, %, 不超过 Heating Loss, %, max | D 1509 | 0,9 |
| 水悬浮液的pH, pH Value | D 1512 | 7 - 10 |
| 灰分含量, %, не более Ash Content, %, max | D 1506 | 0,5 |
| 堆密度, kg / m ³ , 不少于 Pour Density Pelleted, kg/m ³ , min | D 1513 | 3 3 5 + 2 0 |
| 细颗粒含量, %, 不超过, не более Fines Content, %, max | D 1508 | 7,0 |

包装 / Packing: 聚丙烯袋, 净重25公斤/ PP-bags, Net weight 25 kgs.

用途: 工业橡胶和轮胎生产原料。 Uses: For use in rubber industry and tire manufacturing

«Carbon» 有限责任公司

153020, 伊万诺沃市, 第11索斯涅夫斯基大街, 87号, 电话/传真+7 (4932) 93-99-00
153020, Russia, Ivanovo, ul. 11th Sosnevskaia, 87, tel. / Fax: +7 (4932) 93-99-00