

Carbon (Carbon LLC)
P705炭黑标准规格参数

产地：俄罗斯

参数名称	实验方法	协议参数标准
比外表面, m ² /g	ГОСТ 25699.2	-
碘值, g/kg	ГОСТ 25699.3	-
比吸附面, m ² /g	ГОСТ 25699.4	-
邻苯二甲酸二丁酯吸收率, cm ³ / 100g	ГОСТ 25699.5	110 ± 5
水悬浮液的pH	ГОСТ 25699.6	7,5 - 9,5
105°C时的质量损失百分比, %, 不超过	ГОСТ 25699.7	0,5
灰分, %, 不超过	ГОСТ 25699.8	0,30
筛分后残留物的质量分数, %	ГОСТ 25699.10	
0,045滤网		0,08
0,5滤网		0,001
颗粒碳中粉尘的质量分数, %, 不超过	ГОСТ 7885	6
颗粒碳的堆积密度, kg / m ³ , 不低于	ГОСТ 25699.14	320 - 400
甲苯萃取物的透光率, %, 不低于	ГОСТ 25699.15	-

包装: 纸袋。

用途: 工业橡胶和轮胎生产原料。