

P514炭黑标准规格参数

产地：俄罗斯

Carbon (Carbon LLC) 参数名称	实验方法	协议参数标准
比外表面, m ² /g	ГОСТ 25699.2	-
碘值, g/kg	ГОСТ 25699.3	43 ±4
比吸附面, m ² /g	ГОСТ 25699.4	-
邻苯二甲酸二丁酯吸收率, cm ³ / 100g	ГОСТ 25699.5	101 ±4
水悬浮液的pH	ГОСТ 25699.6	6-8
105°C时的质量损失百分比, %, 不超过	ГОСТ 25699.7	0,9
灰分, %, 不超过	ГОСТ 25699.8	0,45
筛分后残留物的质量分数, %	ГОСТ 25699.10	
0,045滤网		0,08
0,5滤网		0,001
颗粒碳中粉尘的质量分数, %, 不超过	ГОСТ 7885	6
颗粒碳的堆积密度, kg / m ³ , 不低于	ГОСТ 25699.14	340
甲苯萃取物的透光率, %, 不低于	ГОСТ 25699.15	85

包装 / Packing: 聚丙烯袋, 净重25公斤**用途:** 工业橡胶和轮胎生产原料。